

ZERUST® OPS-C シュリンクフィルム

屋外保管用気化性防錆フィルム

製品情報

- ・屋外保管用の気化性防錆フィルムです。内側が防錆面です。
- ・耐 UV 性を有し、屋外で最大 2 年間の防錆保管が可能です。
- ・本製品は鉄用です。
- ・ハンドシーラーで溶着でき、シュリンクバーナーで熱をかけることで接着・収縮するため、保管対象が複雑な形状の場合でも OPS-C シュリンクフィルムが密着し、容易に密封包装を可能にします。
- ・ZERUST®OPS-C シュリンクフィルムはシュリンクさせることで防錆対象に密着し、保管時の風によるフィルムのばたつきを無くします。そのため、ばたつきによる破損が無く、長期間の密封包装を可能にします。
- ・ZERUST®気化性防錆剤アクティブシリーズと併用することで、さらに強力な防錆が可能です。
- ・安全性の高い製品です (RoHS・REACH SVHC 非該当)

製品特性

項目	特徴/数値
製品情報	シュリンク可能な屋外保管用気化性防錆フィルム
防錆対象金属	鉄系金属
フィルム色	外側：白色（耐 UV 面） 内側：黄色（防錆面） 黄色の面（内側）を金属側にして包装してください。
防錆期間	屋外保管：最大 2 年間 屋内保管：最大 3 年間
保管期間	購入日から未開封の状態で 2 年間
保管条件	涼しく乾燥した場所で直射日光を避けて保管すること
廃棄	SDS をご参照下さい。

物理的性能

項目	数値		試験規格 (ASTM)
厚み	200 μ m		D-6988
ダートインパクト	630g		D-1709
引裂強度	MD	12000mN	D-1938
	TD	15000 mN	
引張強度	MD	21 MPa	D-882
	TD	22 MPa	
伸び	MD	740 %	D-882
	TD	860 %	
透湿度(38℃ RH100%)	1.64 g/(m ² /day)		F-1249

*各項目の数値は一般的な値を示すもので、この製品のスペックを示すものではありません。

主な使用対象

熱交換器・大型配管・大型部品・設備など。
内部に空間がある部品は外側を ZERUST®OPS-C シュリンクフィルム、内側を ZERUST®アクティブシリーズで防錆することをお勧めします。

使用事例



電車車両の屋外保管

製品規格

製品名	製品番号	サイズ:厚さ(mm)×巾(mm)×長さ(M)	形状	出荷単位
ZERUST®OPS-C シュリンクフィルム	100-F-A00176	0.2×3000V (展開巾 6000mm) ×30	片開口ロール	1～5 本

*ロール巾は 3,000mm、フィルム展開巾は、6,000mm。
*規格（サイズ等）は予告なく変更する場合があります。

ZERUST®OP シュリンクフィルム (Non-VCI/Clear)
非防錆の透明耐候性シュリンクフィルム
屋外での使用期間は最大 6 カ月

製品名	製品番号	サイズ:厚さ(mm)×巾(mm)×長さ(M)	形状	出荷単位
ZERUST®OPシュリンクフィルム (Non-VCI/Clear)	100-X-AU0004	0.2×3000V(展開巾 6000mm)×30	片開口ロール	1～5 本

代理店

大 洋 シ ー ア イ エ ス 株 式 会 社
本社:〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2-37-5-1F
TEL:03-6902-9502 FAX :03-6902-9506
Email: taiyocis@zerustjp.com URL :www.zerustjp.com
20250423